



TINTAS
NEOVINIL[®]
Soluções imobiliárias e industriais

MASSA CORRIDA ACRÍLICA

Indicada para nivelar e corrigir imperfeições de superfícies internas e externas de reboco, concreto, fibrocimento, gesso e superfícies já pintadas.

Composição Química:

Resina de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas

minerais inertes, aditivos, bactericidas e fungicidas, espessantes, tensoativos e água.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Peso específico a 25°C (g/cm³): 1,65 ± 0,05
- pH: 9,0 ± 1,0
- Sólidos em peso: 63 a 67%
- Sólidos em volume: 39,5%
- Consistência (cm²): 6,5 ± 0,5
- Resíduo (peneira #120): Isento
- VOC: 0,04 g/L

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar limpa, seca, lixada, livre de poeira, gordura, graxa, ferrugem, brilho e restos de pintura antiga. Seguir as instruções abaixo:

NEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

CNPJ: 07.420.906/0001-04

Rua K, 1085 – Dist Ind de Cuiaba – MT – CEP: 78098-370

WWW.TINTASNEOVINIL.COM.BR

TINTAS
NEOVINIL



TINTAS
NEOVINIL[®]
Soluções imobiliárias e industriais

- Reboco novo: aguardar cura mínima de 30 dias. Aplicar Selador Acrílico Neovinil.
- Concreto novo: aguardar cura mínima de 30 dias. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Neovinil.
- Reboco fraco (baixa coesão): aplicar Fundo Preparador de Paredes Neovinil.
- Imperfeições rasas: corrigir com Massa Acrílica Neovinil (interna ou externa).
- Imperfeições profundas: corrigir com reboco, aguardar cura mínima de 30 dias.
- Superfícies calcinadas, gesso acartonado, partículas soltas: raspar/escovar e aplicar Fundo Preparador de Paredes Neovinil.
- Manchas de gordura/graxa: lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.
- Partes mofadas: lavar com solução de água sanitária (1:1), enxaguar e aguardar secagem.

SISTEMA DE APLICAÇÃO

- Ferramentas: desempenadeira de aço e espátula
- Diluição: pronto para uso
- Rendimento: balde 20 kg - de 26 a 40 m²
- Secagem: ao toque - 1h | entre demãos - 3h | final -5h

ASSESSORIA TÉCNICA

A Neovinil mantém uma equipe técnica especializada à disposição para dúvidas sobre os produtos.

SAC: (65) 3661-1358

QUALIDADE E GARANTIA

Este produto está classificado conforme a norma ABNT NBR 11.702:2021 - Tipo 4.7.2, e atende à norma

ABNT NBR 15.348:2006.

NEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI CNPJ:

07.420.906/0001-04

Rua K, 1085 – Dist Ind de Cuiaba – MT – CEP: 78098-370

WWW.TINTASNEOVINIL.COM.BR

NEOVINIL



TINTAS
NEOVINIL[®]
Soluções imobiliárias e industriais

ARMAZENAGEM

Manter em local fresco, seco e arejado, à temperatura ambiente (25°C ou menor).

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Caixa 5 kg
- Caixa 20 kg
- Balde 25 kg

VALIDADE

- 12 meses (caixa)
- 24 meses (balde)

Última revisão: 12/07/2021

Estas informações representam o melhor de nosso conhecimento na data de publicação. O resultado da

aplicação depende da preparação da superfície e da técnica utilizada pelo aplicador.

NEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

CNPJ: 07.420.906/0001-04

Rua K, 1085 – Dist Ind de Cuiaba – MT – CEP: 78098-370

WWW.TINTASNEOVINIL.COM.BR

NEOVINIL