



TINTAS
NEOVINIL[®]

Boletim Técnico – Tinta Piso Neovinil

Indicações de Uso – Superfícies

Uso externo e interno:

- Pisos cimentados
- Quadras poliesportivas rústicas - Demarcação de garagens
- Telhas cimentadas
- Fibrocimento

Diluição

Com água:

- Rolo de lã, pincel e trincha: - Primeira demão: 30%
- Demais demãos: 20%
- Pistola: 30%

Rendimento

Galão 3,6L:

- Branco: até 14m² por embalagem (pintura acabada) - Cores: até 24m² por embalagem (pintura acabada)

Lata 18L:

- Branco: até 70m² - Cores: até 90m²

Embalagem

- Galão (3,6L) - Lata (18L)

Número de Demãos

- De 2 a 3 demãos
- Intervalo entre demãos: 4 horas

Tempo de Secagem

- Ao toque: 1 hora
- Entre demãos: 4 horas
- Final: 12 horas
- Tráfego de pessoas: 48 horas - Tráfego de veículos: 72 horas

Aplicação

- Rolo de lã - Pincel
- Trincha
- Pistola

Preparo da Superfície

De acordo com a ABNT NBR 13.245:

- Superfície firme, limpa, seca e sem contaminantes.
- Cimento fraco: raspar, escovar ou hidrojatear. Aplicar fundo preparador Neovinil.
- Cimento polido/quadras/concreto/piso cerâmico: fundo solvente + Ultra Piso base solvente.
- Imperfeições: corrigir com argamassa e aguardar cura.
- Manchas de gordura: lavar com água e detergente neutro.
- Bolores/fungos: remoção mecânica e solução antimoho.

TINTAS
NEOVINIL[®]
Soluções imobiliárias e industriais



TINTAS
NEOVINIL®

Observações Importantes

1. Limpeza nos primeiros 30 dias: pano/esponja com detergente neutro, sem solventes.
2. Manchas agressivas devem ser limpas imediatamente.
3. Pigmentos vermelho, laranja e amarelo podem desbotar ao sol.
4. Evite retoques isolados.
5. Não misturar com produtos não recomendados.
6. Rendimento pode variar conforme superfície e aplicação.
7. Até 20 dias após aplicação, chuva pode causar manchas — lavar com água corrente.
8. Não aplicar em dias chuvosos, <10°C ou >40°C, umidade >90%.
9. Cores do catálogo podem variar por impressão e ambiente.

TINTAS
NEOVINIL®
Soluções imobiliárias e industriais

Informações Técnicas

Químico Responsável: CRQ 164006 – 16ª Região

Empresa: Neovinil Indústria e Comércio de Tintas – CNPJ 07.420.906/0001-04

Endereço: Rua K, 1085 – Distrito Industrial, Cuiabá – MT

CEP: 78.098-370

SAC: (65) 3661-1358

Site: www.tintasneovinil.com.br