



NEOPRIMER EPOXI POLIAMIDA



Descrição:

Formulado a base de resina epóxi catalisada, combinada com pigmentos, aditivos e cargas de alta qualidade. Depois de aplicado e seco, apresenta excelente resistência química, física, a abrasão e umidade. Fornecido em 2(dois) componentes.



Uso e Aplicações:

Indicado como fundo e intermediário para superfícies metálicas ferrosas em geral

Para uso exclusivamente interno, não pode ter contato com luz ultravioleta que o faz sofrer processo de calcinação que não altera a resistência química do produto.

Não recomendado para aplicações em temperaturas abaixo de 15°C como também em alta umidade. Não recomendado para aplicações em pisos.



Diluyente Catalise:

Produto BI COMPONENTE: na proporção de 4x1 Utilizar Diluyente para Epóxi nvl 1002 na proporção de 15 a 25%.
Vida útil da mistura: 4 horas a 25°C



Teor de Sólidos: Por Peso: 67 +/- 2 % Por volume: 54 +/- 2%



Formas de Aplicação:

Revolver/Airless (Pressão de 40 a 50 libras), não recomendada aplicação com pincel ou rolo.



Demão(s) recomendada(s):

Aplicar 01 a 02 demãos com intervalo de 20 a 30 minutos entre passadas. Espessura seca por demão de 40 a 50 microns Intervalo máximo entre demãos de 18 horas, após esse prazo a superfície deverá ser lixada.



Secagem (25°C)

Ao Toque: 02 horas
Ao Manuseio: 08 horas
Final: 07 dias



Instruções Gerais:

Homogeneizar o produto antes da aplicação, adicionar o componente B E D misturando perfeitamente com a tinta, aguardar 20 minutos (tempo de indução) para adição de solvente e aplicação. A superfície deverá estar seca e isenta de contaminações como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem entre outros.



**Rendimento teórico:
Densidade:**

10 m² /litro/demão
1,4130 + / - 0,020 g/cm³



Normas de Segurança:

Produto Inflamável, manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e

fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado.

Não reutilizar embalagens. Evitar inalação dos vapores, não ingerir.

Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara,

óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto.

Produto de uso profissional. TINTAS NEOVINIL não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto no site: <http://www.tintasneovinil.com.br>.