



TINTAS NEOVINIL®

Soluções imobiliárias e industriais

BOLETIM TÉCNICO

NEOFLEX (BORRACHA LÍQUIDA) (ELASTOMÉRICA SEMI FLEXIVEL)

Suas fórmulas avançadas proporciona o máximo de desempenho, cobertura e rendimento. Além de hidro repelência, ainda cobre microfissuras e reduz temperatura. Seu acabamento semi-acetinado, deixando super-resistentes a intempéries, mesmo sob ação da maresia ou umidade. Seus modernos aditivos combatem e evitam mofo, fungos e algas, tornando o produto ideal para pinturas em áreas litorâneas e rurais e urbanas. É indicada para pinturas e revitalização de fachadas e paredes internas. Sua fórmula possui, ainda, propriedades que tornam o produto isolante acústico e térmico, anticorrosivo, impermeabiliza madeira

Indicação: Neoflex elastomérico Paredes, Reboco, Concreto, Fibrocimento, Texturas e **Galvanizado e madeiras***

Indicação: Neoflex borracha líquida, Paredes, Reboco, Concreto, Fibrocimento, Texturas, galvanizado, lajes, piso tráfego de pessoas, telhados, estruturas metálicas, madeiras e mourões, tanques e reservatórios de concreto, baixa condutividade.

Recomendações e Advertências:

- Misturar bem o produto antes e durante a aplicação.
- Evite aplicar o produto em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 90%.
- Aplicar o produto por igual, evitando repasses excessivos.
- Até 2 semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas, se isso ocorrer, lave imediatamente toda superfície com água.
- Evite retoques após a secagem do produto.
- Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva, mesmo após transcorridas as duas semanas.
- Não interrompa a aplicação no meio da superfície.
- Cores intensas expostas aos raios do sol, poderão sofrer alterações na cor devido aos raios ultravioletas e demais situações climáticas.

***Para aplicação em galvanizado, recomendamos a utilização de um fundo para galvanizado.**

Modo de Usar Para a aplicação recomendamos a utilização de rolo de lã de pelo baixo, trinchas ou airless; recomenda-se fazer um teste preliminar com equipamento, antes de iniciar o trabalho. Evite pintar em dias extremamente quentes, frios ou úmidos.

FERRAMENTAS

Rolo de lã de pelo baixo, trinchas ou Airless

SECAGEM

Toque: 2 horas

Entre: demãos 4 horas

Total: 12 horas (após a última demão)

DEMÃOS

São necessários 3 demãos (dependendo do estado e cor da superfície, pode haver uma maior necessidade de demãos)

DILUIÇÃO

1ª demão pode ser diluída em até 20%

2ª e 3ª demãos aplicar com 10% de diluição

Embalagens e Rendimento

Balde 16l – até 85m² acabado

GL 3,6 – até 19m² acabado

ADEVERTENCIA para atingir seu máximo desempenho e necessário o mínimo de 3 demãos com intervalos 4 horas.

Armazenagem

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

NEOVINIL