



TINTAS **NEOVINIL**[®]

Soluções imobiliárias e industriais

BOLETIM TÉCNICO – ESMALTE SINTÉTICO NEOLIT

Descrição do Produto

O Esmalte Sintético Neolit é um produto de alta qualidade, com acabamento superior e super resistência. Fácil de aplicar, possui excelente poder de cobertura e rendimento. Sua película de alta resistência proporciona:

- Maior proteção
- Facilidade de limpeza
- Redução da aderência de sujeiras

Indicação: Ideal para superfícies externas e internas de metais ferrosos, galvanizados, alumínio e madeira.

Acabamentos disponíveis: Brilhante, Acetinado e Fosco.

Composição Química

Resina alquídica
Pigmentos orgânicos e inorgânicos
Hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos
Aditivos
Cargas minerais

Características Técnicas

Acabamento	Densidade (25°C)
Brilhante	0,93 – 1,05 g/cm³
Acetinado	1,10 – 1,16 g/cm³
Fosco	1,28 – 1,34 g/cm³

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 355 – 480 g/L

Preparo da Superfície

PVC: Lixar, eliminar o pó e aplicar Esmalte Neolit
Metais ferrosos novos: Lixar, eliminar o pó, aplicar Zarcão Neolit e depois o Esmalte Neolit
Metais enferrujados: Remover completamente a ferrugem, aplicar Zarcão e depois o esmalte
Imperfeições rasas: Lixar, aplicar massa corrida e depois o esmalte
Imperfeições profundas: Corrigir com reboco (aguardar cura mínima de 30 dias) ou massa niveladora
Superfícies calcinadas ou soltas: Raspar, escovar e aplicar fundo preparador de paredes
Manchas de gordura/graxa: Lavar com água + detergente, enxaguar e secar (usar aguarrás se necessário)
Madeira: Lixar farpas, aplicar fundo sintético nivelador
Repintura: Se em boas condições, lixar, limpar e reaplicar Esmalte Neolit
Gesso: Aguardar secagem total e aplicar tinta para gesso ou fundo preparador
Superfícies brilhantes: Lixar até remover o brilho e eliminar o pó

NEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

CNPJ: 07.420.906/0001-04

Rua K, 1085 – Dist Ind de Cuiaba – MT – CEP: 78098-370

WWW.TINTASNEOVINIL.COM.BR

TINTAS
NEOVINIL



TINTAS **NEOVINIL**[®]

Soluções imobiliárias e industriais

Sistema de Aplicação

Ferramentas: Rolo de espuma, trincha, pincel, revólver (compressor)

Diluição com aguarrás: Até 10% para pincel, trincha ou rolo / Até 30% para revólver (30 a 40 lb/pol²)

Número de demãos: 2 a 3

Rendimento por demão:

- 900 mL: 10 a 14 m²
- 3,6 L: 40 a 50 m²
- 18 L: 200 a 250 m²

Tempo de secagem:

- Ao toque: 30 minutos
- Entre demãos: 12 horas
- Final: até 72 horas

Obs.: o rendimento e desempenho dependem da preparação da superfície, umidade relativa, temperatura, clima e técnica do aplicador.

Qualidade e Garantia

Produto classificado conforme ABNT:

- NBR 11702:2019 – Tipo 4.2.1.1 (Esmalte Sintético Brilhante/Acetinado/Fosco)
- NBR 15494:2010 – Tipo 4.2.1.6 (Alumínio)

Armazenamento e Validade

Armazenar em local seco e ventilado, à temperatura ambiente (25°C ou inferior)

Validade: 24 meses a partir da data de fabricação

Embalagens disponíveis: 0,9 L | 3,6 L | 18 L

Atendimento Técnico

A Neovinil disponibiliza uma equipe especializada para suporte técnico:

- SAC: (65) 3661-1358
- Site: www.neovinil.com.br

NEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELI

CNPJ: 07.420.906/0001-04

Rua K, 1085 – Dist Ind de Cuiaba – MT – CEP: 78098-370

WWW.TINTASNEOVINIL.COM.BR

TINTAS
NEOVINIL