



TINTAS
NEOVINIL[®]

BOLETIM TÉCNICO Acrílico Neolar é uma tinta acrílica, categoria Standard, no acabamento Fosco, indicada para pinturas de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concreto.

Fibrocimento, etc. É uma tinta de fácil aplicação, boa secagem, durabilidade e resistência a intempéries, permite boa diluição sem que prejudique na cobertura, maior rendimento, mínimo respingamento e um ótimo acabamento.

Composição Química: Resina de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos modificados, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, bactericida, fungicidas a base de isotiazolonas, glicóis, surfactantes e dispersantes, coalescentes, antiespumantes e água.

Preparação da Superfície: Qualquer superfície a ser pintada deve estar limpa, seca, lixada, sem poeira, livre de gordura ou graxa, ferrugem, resto de pintura velha, brilho e etc. Antes de iniciar a pintura, observe todas as orientações abaixo:

Reboco Novo Respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Neovinil Selador Acrílico.

Concreto Novo Aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Neovinil Fundo Preparador de Paredes.

Reboco Fraco (baixa coesão) respeitar secagem e cura (mínimo 30 dias). Aplicar Neovinil Fundo Preparador de Paredes.

Imperfeições Rasas Corrigir com Neovinil Massa Acrílica (externo-interna) ou Neovinil Massa Corrida (interna)

Imperfeições Profundas Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (mínimo 30 dias)

Superfícies Caiadas, Partículas Soltas ou Mal Aderidas Raspar e/ou escovar superfície para eliminar a cal ao máximo possível. Aplicar Neovinil Fundo Preparador de Paredes.

Manchas de Gordura ou Graxa Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem Partes Mofadas Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar e aguardar secagem.



TINTAS
NEOVINIL[®]

Sistema de Aplicação:

Ferramentas: Rolo de Lã Trincha, Pincel ou Revolver (Pressão de pulverização 30 a 40 lb/pol²)

Diluição demãos: primeira 20% e demais 10%

Demãos: 2 a 3 demãos

Rendimento Acabado: Galão 3,6 litros – 18m² Lata 18 litros – 90m²

Secagem: Ao toque 2 horas Entre demãos 4 horas Final 12 horas

Diluição Neolar Fosco: Recomendamos sempre diluição de 20/10% de água potável.

Obs. O rendimento e o desempenho o produto dependem das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.

Armazenagem: Deve ser mantido à temperatura ambiente (25/30°C) ou menor para que não ocorram alterações em suas características iniciais.

Rua k,1085 – Distrito Industrial Cuiabá –MT CEP: 78.098-370 Fone: (65) 3661-1358 CNPJ:
07.420.906/0001-04 Inscr. Est.: 133,040.968

TINTAS
NEOVINIL[®]
Soluções imobiliárias e industriais